FOBY+

Silicone NO

Gebruiksklare kit | Schimmelvrij | Zuurvrij |
Blijvend elastisch | In Foby+ voegkleuren|

FOBY+

Silicone NO

Producteigenschappen
Foby+ Silicone NO is een Neutrale, zuurvrije, Oxim uithardende, gebruiksklare, krimpvrije één component siliconenkit op basis van polysiloxanen. Omdat Foby+ Silicone NO na verharding in een groot temperatuur gebied (-50°C - +120°C) zijn elasticiteit behoudt, is het product onder de meest uiteenlopende omstandigheden inzetbaar. Het product is UV-bestendig.

Toepassingsgebieden
Foby+ Silicone NO is een sanitair ingestelde kit en dus uitermate geschikt voor toepassingen in douches, badkamers, toiletten en andere natte cellen. Foby+ Silicone NO hecht uitstekend op alle glasachtige ondergronden zoals glas, keramische tegels, emaillen en porselein en is erg goed toepasbaar als voegvulling in aansluitingen en dilataties van tegelwanden en vloeren. Daarnaast wordt in de regel een goede hechting verkregen op de meeste verfsoorten en diverse metalen zoals RVS, Aluminium en Messing en kunststoffen zoals hard PVC, PC, ABS, hard PS en polyester. Op beton, steen of marmer dient men eerst een primer te gebruiken. Het product is niet overschilderbaar.

Voorbereiding
Glasachtige ondergronden dienen schoon, droog en vrij van vet en stof te zijn. Andersoortige ondergronden eventueel eerst voorbehandelen met een geschikte primer. Bij twijfel over de geschiktheid van de ondergrond eerst proeven nemen of de fabrikant raadplegen.

Verwerking
Foby+ Silicone NO verhardt onder invloed van de luchtvochtigheid en derhalve is de voegdiepte beperkt tot maximaal 12 mm. De maximale voegbreedte is 15mm. De spuitmond schuin afsnijden en m.b.v. een spuitpistool de voeg in een gelijkmatige beweging volspuiten. Na ca 5 minuten begint het uithardingproces en na ca 15 minuten zal er een huidvorming zijn opgetreden. Binnen die tijd dient de kit strak te zijn afgestreken met een natte vinger (of evt. voegspijker of voegmes). Het bevochtigen kan het beste plaatsvinden met geconcentreerd zeepsop. De verhardingstijd bedraagt 24 tot 72 uur, afhankelijk van voegdimensies, luchtvochtigheid en temperatuur. Vlekken direct verwijderen met terpentine.

Veiligheidsgegevens
Tijdens het aanbrengen en uitharden de ruimte goed ventileren. Contact met huid en ogen vermijden.

Kleuren
Het Foby+ Silicone NO-kleurenprogramma is specifiek afgestemd op de Foby+ Voegmortelkleuren en is in diverse kleuren verkrijgbaar.

Technische gegevens
Verwerkingstemperatuur: +5°C tot +40°C (ondergrond en omgevingstemperatuur). Uitharding: 24-72 uur. Uitgehard na: ca 24 uur. Houdbaarheid: 12 maanden mits ongeopend, koel, droog en vorstvrij. Na openen beperkt houdbaar. Verpakking: 310ml koker. Verbruik: Afhankelijk van voegbreedte en voegdiepte.

Garantie en aansprakelijkheid
Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.

Scan de QR-code voor meer info of ga naar: www.fobyplus.nl

© FobyPlus 10/06/25