

# FOBY

## Copyflex

Pasta wandtegellijm | Tegel over tegel |  
Elastisch | Hoog standvermogen | Superieur  
verwerkbaar | lange open tijd | D2TE



# FOBY+

## Copyflex

### Producteigenschappen

Foby+ CopyFlex is een kant en klare wandtegellijm op basis van een kunstharsdispersie. De lijm heeft een goed standvermogen, een prima aanvangshechting en een lange open tijd, blijft elastisch en is watervast. Door de unieke samenstelling is de lijm zeer goed verwerkbaar en voor vele toepassingen geschikt. Vooral te gebruiken voor vakmatige verwerking, waarbij effectiviteit belangrijk is.

### Toepassingsgebieden

Foby+ CopyFlex is geschikt voor het verlijmen van wandtegels, mozaïek en steenstrips op ondergronden van gips, gipskarton- en gipsvezelplaat, gasbeton, cementstucwerk, prefab- en lichte bouwelementen en bestaand tegelwerk. Het gebruik van Foby+ CopyFlex is aan te bevelen voor projectmatige verlijming van wandtegels binnenshuis, ook in vochtige ruimtes.

### Ondergrondvoorbereiding

Ondergronden dienen altijd effen (max. 3 mm), schoon, droog, draagkrachtig, vet- en scheurvrij te zijn. Grote oneffenheden egaliseren en uit laten harden. Gipsachtige alsmede sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten en dienen altijd voorgestreeken te worden met Foby+ Primer. Bij verwerking op plaatmaterialen dienen altijd de richtlijnen van de fabrikant opgevolgd te worden. Gipsafwerkklagen dienen bovendien uit slechts één laag te bestaan en minimaal 10 mm dik. Loszittende verflagen dienen altijd verwijderd te worden.

### Verwerking

De Foby+ CopyFlex lijm opbrengen op de ondergrond (volgens 'floating' methode) met een lijmkam voorzien van een rechthoekige vertanding. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel minstens 65% vol in de lijm gezet wordt. Tegels in het lijmbed schuiven, aandrukken en onmiddellijk rechtzetten. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingestreken dat de tegels, met een schuivende beweging, nog in de verse lijm gedrukt kunnen worden. Lijmresten direct met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water.

### Afwerking

Na minimaal 24 uur kan er afgevoegd worden met

Foby+ Univoeg. Bij niet-poreuze ondergronden of tegels kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

### Veiligheidsgegevens

Het product is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik lichaams-beschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

### Technische gegevens

Open tijd: ca. 30 min (afhankelijk van de temperatuur). Verwerkingstemp: tussen +5°C en +25°C (ondergrond en omgevingstemperatuur). Uitharding: na minimaal 24 uur afvoegbaar. Opslag: vorstvrij bewaren. Houdbaarheid: minstens 12 maanden, mits ongeopend en koel bewaard. Verpakking: 16 kg emmer. Verbruik: 1,5-2,5 kg/m<sup>2</sup>

### Garantie en aansprakelijkheid

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+<sup>®</sup> kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.



Scan de QR-code voor meer info of ga naar: [www.fobyplus.nl](http://www.fobyplus.nl)