

FOBY+ Flexmortel

Poeder tegellijm | Wand- en vloertegels |
Binnen en buiten | Lichtere verwerking |
Hoog flexibel | Tegels over tegels |
Vloerverwarming | C2TE & S2 |



FOBY+

Flexmortel

Producteigenschappen

Foby+ Flexmortel is een hoogflexibele poeder-tegellijm en is na toevoeging van water een gebruiksklare dunbedmortel die hydraulisch afbindt. Foby+ Flexmortel is zeer prettig verwerkbaar, heeft een hoge aanvangshechting en vele toepassingsmogelijkheden. Na verharding blijft de lijm duurzaam bestand tegen vocht en vorst. De blijvende flexibiliteit maakt de lijm zeer geschikt voor ondergronden die aan lichte beweging of werking onderhevig zijn.

Toepassingsgebieden

Foby+ Flexmortel is geschikt voor de verlijming van keramische wand- en vloertegels (ook porcelanato), mozaïek en natuursteen op praktisch alle ondergronden. Het gebruik van Foby+ Flexmortel is vooral aan te bevelen:

- bij projectmatige verlijming van tegelwerk.
- bij verlijming op ondergronden met een voor de hechting kritisch oppervlak bv anhydrietvloeren.
- op ondergronden die aan temperatuurverschillen onderhevig zijn zoals bij vloerverwarming of op balkons en terrassen.
- bij verlijming over oude tegellagen.
- bij verlijming op watervast spaanplaat, gipskartonplaat, gipsblokken en aanrechtbladen. Natuursteen, ook de doorschijnende en lichte kleuren kunnen met Foby+ Flexmortel wit worden verlijmd.

Ondergrondvoorbereiding

De ondergronden dienen schoon, droog, draagkrachtig en scheurvrij te zijn. Gipsachtige alsmede zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten en dienen altijd voorgestreekt te worden met Foby Hechtingsemulsie of Foby+ Primer. Niet zuigende ondergronden voorstrijken met Foby+ Hechtbrug. Beton dient minimaal 3 maanden oud te zijn en cementdekvloeren minimaal 3 weken.

Verwerking

Foby+ Flexmortel wordt met schoon leidingwater in een schone mengkuip aangemaakt tot een stevige klontvrije massa. 20kg poeder wordt in 5,6 liter water en geschud en met een mortelmenger gemengd (5 kg in 1,4 liter water). Na ca 5 minuten rijpen, de aangemaakte mortel nogmaals krachtig mengen. Het mengsel is nu gereed en ca 4 uur

verwerkbaar. De lijm opbrengen op de ondergrond (volgens 'floating' methode) met een lijmkam voorzien van een rechthoekige vertanding. De tanddiepte zodanig kiezen dat elke tegel minstens 80% vol in de lijm gezet wordt. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingesmeerd dat de tegels, met een schuivende beweging, nog in de verse lijm gedrukt kunnen worden. Bij vloerverwarming de aanwijzingen van de fabrikant betreffende ingebruikname opvolgen. Raadpleeg ook de richtlijnen in de Foby+ lijmwijzer. Bij verlijming buitenshuis, bij tegels met een zeer gering wateropnemend vermogen en bij toepassing onder water dienen de tegels volzat (100%) te worden verlijmd volgens de 'floating-buttering' methode. Overtollige lijmresten direct met een vochtige doek verwijderen en gereedschap e.d. reinigen met water.

Technische gegevens

Anmaakverhouding: 100g poeder toevoegen aan 28g water. Verwerkingstijd: ca 2 uur. Open tijd: ca 30 minuten. Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +25°C (ondergrond en omgevingstemperatuur). Uitharding: Na minimaal 24 uur beloopbaar. Na minimaal 24 uur afvoegbaar. Houdbaarheid: 12 maanden mits ongeopend en droog bewaard. Verpakking: 5kg & 20kg zak. Verbruik: 2-5 kg/m².

Garantie en aansprakelijkheid

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+[®] kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.



Scan de QR-code voor meer info of ga naar: www.fobyplus.nl