

FOBY

Projectpasta

Pasta tegellijm | Beter standvermogen |
Lichtere verwerking | Flexibel | Watervast |
Tegels over tegels | D2TE



FOBY+

Projectpasta

Producteigenschappen

Foby+ Projectpasta is een kant en klare wandteggelijm op basis van een kunstharsdispersie. De lijm heeft een goed standvermogen, een prima aanvangshechting en een lange open tijd. Door de unieke samenstelling is de lijm zeer goed verwerkbaar en ruim inzetbaar. Vooral geschikt voor projectmatige verwerking waarbij geen concessie gedaan hoeft te worden aan de kwaliteit en toch snel gewerkt kan worden.

Toepassingsgebied

Foby+ Projectpasta is geschikt voor het verlijmen van wandtegels, mozaïek en gelijksoortige materialen op vrijwel alle steen- en gipsachtige ondergronden en houten wanden. Foby+ Projectpasta wordt vooral aanbevolen bij: projectmatige verlijming van wandtegels; binnenshuis, ook in vochtige ruimtes; bij grootformaat tegels; bij verlijming over oude tegellagen (renovatiewerk).

Ondergrondvoorbereiding

De ondergronden dienen vlak, schoon, droog, draagkrachtig en vet- en scheurvrij te zijn. Onfeinheiten groter dan 3mm dienen uitgevlakt te worden. Gipsachtige alsmede sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten en voorstrijken met Foby+ Hechtbrug of Foby+ Primer. Gipsafwerklaag dienen bovendien uit slechts één laag te bestaan van minimaal 10 mm dik. Loszittende verflagen verwijderen.

Verwerking

De lijm opbrengen op de ondergrond (volgens 'floating' methode) met een lijmkam met een rechthoekige vertanding waarbij elke tegel minstens 65% vol in de lijm gezet wordt. Er mag slechts een zodanig oppervlak worden ingesmeerd dat de tegels met een schuivende beweging, in de verse lijm gedrukt kunnen worden. Lijmresten direkt met een vochtige doek verwijderen en gereedschap reinigen met water.

Afwerking

Na minimaal 24 uur kan er afgevoegd worden. Bij niet-poreuze ondergronden kan een langere droogtijd noodzakelijk zijn.

Veiligheidsgegevens

Het produkt is bij normaal gebruik niet schadelijk en bevat geen milieubelastende stoffen. Tijdens gebruik lichaamsbeschermende kleding dragen. Na aanraking met huid of ogen, overvloedig spoelen met water en eventueel een arts raadplegen.

Technische gegevens

Open tijd: ca. 30 minuten (afhankelijk van temperatuur). Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +25°C (ondergrond- en omgevingstemperatuur). Uitharding: Na minimaal 24 uur afvoegbaar. Opslag: Vorstvrij bewaren. Houdbaarheid: Minstens 12 maanden mits ongeopend en koel bewaard. Verpakking: 20kg emmer. Verbruik: 1,8-3 kg/m².

Garantie en aansprakelijkheid

Eurovite Nederland BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze leveringsvoorwaarden. In geen geval is Eurovite Nederland BV aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is. Dit Foby+® kwaliteitsproduct is exclusief geproduceerd door Eurovite Nederland BV.



Scan de QR-code voor meer info of ga naar: www.fobyplus.nl