

	Pastalijmen					Poederlijmen				
	Multiflex	CopyFlex	Project-pasta	Blokken-lijm	PF-mor-tel	Flex-mortel	Dynalight Pro	Interflex Pro	Interflex	Flex-cement
Verbruik (kg/m²) ¹	1,3-2,4	1,5-2,5	1,8-3	0,5-1,0	2-5	2-5	1,2-3	2-5	2-5	2-5
Ondergrond wanden										
Bestaand tegelwerk ⁷	●	●	●		●	●	●	●	●	
Beton ²	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Betonemaille ⁷	●	●	●		●	●	●	●	●	
Cementstucwerk ²	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Cellenbeton ³	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Gipsblokken ³	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Gipskartonplaat ³	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Gipsvezelplaat ³	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Kalkzandsteen	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Watervast Multiplex ³⁻⁴	●	●	●		●	●				
Foby+ Multiplaat	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Ondergrond vloeren										
Anhydriet ³						●	●		●	
Bestaand tegelwerk ⁷					●	●	●	●	●	
Beton ²					●	●	●	●	●	●
Cementdekvloer ²					●	●	●	●		●
Granito/Terazzo ⁷					●	●	●	●	●	
Vloer met vloerverwarming ⁵					●	●	●	●		●
Watervast Multiplex ³⁻⁴					●	●		●		
Foby+ Multiplaat					●	●	●	●		●
Bijzondere verlijmingen										
Gasbeton- en kalkzand-steenblokken				●						
Balkons/ terrassen ⁶⁻⁷						●				
Gevels ⁶						●				
Grootformaat op vloeren					●	●	●	●	●	●
Grootformaat op wanden	●	●	●		●	●	●	●	●	
Natte ruimtes	●	●	●		●	●	●	●	●	●
Natuursteen op vloeren					● wit	● wit				
Porcellanato op vloeren					●	●	●	●	●	●
Porcellanato op wanden					●	●	●	●	●	
Verlijming glasmazaiek	●	●				●				
Werk onder tijdsdruk					●					
Zware vloerbelasting					●	●		●		
Zwembaden ⁶						●				

● Speciaal aanbevolen ● Geschikt ● Voorbereiden ● Lijmen ● Afwerken

	Overige Foby+ producten						
	Egaline Excel-lent	Egaline Pro	Egaline Basic	Uitvlak-mortel Pro	Primer	Hecht-brug	Afdicht-pasta
Uitvlakken							
Cement dekvloeren ≤ 10mm	●	●	●				
Cement dekvloeren ≤ 30mm		●					
Cement dekvloeren voor PVC	●						
Uitvlakken betonvloeren	●	●					
Uitvlakken wanden				●			
Voorstrijken							
Zwak zuigende ondergr.			●		●		
Anhydriet- en gips-ondergr.			●		●		
Sterk zuigende ondergr.			●		●		
Niet zuigende ondergr.				●		●	
Kimafdichtingen							●

	Univoeg	Univoeg Pro	Sillico-ne NO	Tegel-reiniger
Verbruik (kg/m²) ¹	0,3-0,6	0,3-0,6		
Voegen				
Minimale voegbreedte	1mm	1mm		
Maximale voegbreedte	10mm	10mm		
Wanden standaard	●	●		
Vloeren standaard	●	●		
Natte ruimtes	●	●		
Houten vloeren	●	●		
Balkons en terrassen	●	●		
Voegen glasmazaiek	●	●		
Overig				
Dilatatie en aansluitvoegen			●	
Verwijderen cementsluier				●

Algemeen Ondergronden moeten schoon, vetvrij, droog, draagkrachtig en scheurvrij zijn.

Opmerkingen 1) Het verbruik is afhankelijk van de vlakheid van de ondergrond en de tegel **2)** Beton dient minimaal 3 maanden oud te zijn en cementdeklagen minimaal 3 weken **3)** Gipsachtige en sterk zuigende ondergronden mogen maximaal 2% vocht bevatten. Anhydriet vloeren mogen maximaal 0,5% vocht bevatten. Anhydriet vloeren moeten vooraf geschuurd en stofvrij gemaakt worden. Alle zuigende ondergronden en anhydriet vloeren voorstrijken met Foby+ Primer. Gipslagen moeten uit één laag bestaan die minimaal 10mm dik is **4)** Ondergronden dienen zodanig mechanisch bevestigd te zijn dat geen beweging mogelijk is, schroeven om de 20 cm is aanbevolen **5)** Vloerverwarmingssystemen dienen minimaal 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden uitgeschakeld te zijn. Bij ingebruikname de voorwaarden van de leverancier in acht nemen. Zie ook onze algemene richtlijnen **6)** Na schriftelijk advies **7)** Gladde niet zuigende ondergronden zoals bestaand tegelwerk en betonemaille voorstrijken met Foby+ Hechtbrug voor een betere hechting en verwerkbaarheid van de lijm. © FobyPlus 24/11/25